

| <b>SERGE 600 5%</b><br>(šíře 2500 mm) | <b>Faktor<br/>otevřenosti</b> | <b>Složení<br/>skelná vlákna<br/>/PVC (%)</b> | <b>g/m2</b> | <b>Tloušťka<br/>(mm)</b> | <b>Požární<br/>klasifikace</b> | <b>As %</b> | <b>Rs %</b> | <b>Ts %</b> | <b>Tv %</b> | <b>TUV<br/>%</b> |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|

|                        |    |         |     |      |               |    |    |    |    |   |
|------------------------|----|---------|-----|------|---------------|----|----|----|----|---|
| 002002 - WHITE/WHITE   | 5% | 42 / 58 | 525 | 0,74 | B1,M1,C-s3,d0 | 13 | 66 | 21 | 21 | 4 |
| 002007 - WHITE/PEARL   | 5% | 42 / 58 | 525 | 0,74 | B1,M1,C-s3,d0 | 41 | 48 | 12 | 11 | 6 |
| 007007 - PEARL/PEARL   | 5% | 42 / 58 | 525 | 0,74 | B1,M1,C-s3,d0 | 52 | 38 | 10 | 8  | 6 |
| 008008 - LINEN/LINEN   | 5% | 42 / 58 | 525 | 0,74 | B1,M1,C-s3,d0 | 33 | 53 | 15 | 13 | 6 |
| 010010 - BLACK/BLACK   | 5% | 42 / 58 | 525 | 0,74 | B1,M1,C-s3,d0 | 91 | 5  | 4  | 4  | 4 |
| 001001 - GREY/GREY     | 5% | 42 / 58 | 525 | 0,74 | B1,M1,C-s3,d0 | 81 | 15 | 4  | 4  | 4 |
| 001002 - GREY/WHITE    | 5% | 42 / 58 | 525 | 0,74 | B1,M1,C-s3,d0 | 56 | 37 | 7  | 7  | 6 |
| 001010 - GREY/BLACK    | 5% | 42 / 58 | 525 | 0,74 | B1,M1,C-s3,d0 | 87 | 10 | 4  | 4  | 3 |
| 001003 - GREY/SAND     | 5% | 42 / 58 | 525 | 0,74 | B1,M1,C-s3,d0 | 69 | 27 | 5  | 5  | 4 |
| 001005 - GREY/MANDARIN | 5% | 42 / 58 | 525 | 0,74 | B1,M1,C-s3,d1 | 66 | 28 | 7  | 6  | 5 |

As = absorpce záření    Rs = odraz záření    Ts = propustnost záření    Tv = propustnost viditelného světelného spektra  
TUV = propustnost UV    Stálobarevnost Serge 600 5% > 7

## SOLTIS

Faktor  
otevřenosti

g/m<sup>2</sup>

Tloušťka  
(mm)

Požární  
klasifikace

As %

Rs %

Ts %

Tv %

**86**

(šíře 1770 mm)

|      |     |     |      |         |    |    |    |    |
|------|-----|-----|------|---------|----|----|----|----|
| 2135 | 14% | 380 | 0,45 | B-s2,d0 | 39 | 41 | 20 | 20 |
| 2048 | 14% | 380 | 0,45 | B-s2,d0 | 36 | 42 | 22 | 22 |
| 2047 | 14% | 380 | 0,45 | B-s2,d0 | 77 | 7  | 16 | 16 |

**92**

(šíře 1770 mm)

|      |    |     |      |         |    |    |    |    |
|------|----|-----|------|---------|----|----|----|----|
| 2135 | 4% | 420 | 0,45 | B-s2,d0 | 45 | 46 | 9  | 6  |
| 2051 | 4% | 420 | 0,45 | B-s2,d0 | 40 | 50 | 10 | 10 |
| 2048 | 4% | 420 | 0,45 | B-s2,d0 | 46 | 46 | 8  | 8  |
| 2047 | 4% | 420 | 0,45 | B-s2,d0 | 87 | 8  | 5  | 5  |

**B92 (black-out)**  
(šíře 1700 mm)

|      |    |     |      |         |    |    |   |   |
|------|----|-----|------|---------|----|----|---|---|
| 1044 | 0% | 650 | 0,60 | B-s2,d0 | 28 | 72 | x | x |
| 1046 | 0% | 650 | 0,60 | B-s2,d0 | 51 | 49 | x | x |

As = absorpce záření   Rs = odraz záření   Ts = propustnost záření   Tv = propustnost viditelného světelného spektra



| <b>VEOZIP 7605 5%</b><br>(šíře 2900 mm) | <b>Faktor<br/>otevřenosti</b> | <b>g/m<sup>2</sup></b> | <b>Tloušťka<br/>(mm)</b> | <b>Požární<br/>klasifikace</b> | <b>As %</b> | <b>Rs %</b> | <b>Ts %</b> | <b>Tv %</b> |
|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|                               |           |            |             |                |           |            |          |          |
|-------------------------------|-----------|------------|-------------|----------------|-----------|------------|----------|----------|
| <b>51184 - FROST WHITE</b>    | <b>5%</b> | <b>600</b> | <b>0,90</b> | <b>B-s2,d0</b> | <b>32</b> | <b>59</b>  | <b>9</b> | <b>8</b> |
| <b>51187 - NATURAL</b>        | <b>5%</b> | <b>600</b> | <b>0,90</b> | <b>B-s2,d0</b> | <b>56</b> | <b>37</b>  | <b>7</b> | <b>7</b> |
| <b>51188 - MACADAMIA</b>      | <b>5%</b> | <b>600</b> | <b>0,90</b> | <b>B-s2,d0</b> | <b>66</b> | <b>29</b>  | <b>5</b> | <b>4</b> |
| <b>51196 - SANDALWOOD</b>     | <b>5%</b> | <b>600</b> | <b>0,90</b> | <b>B-s2,d0</b> | <b>84</b> | <b>10</b>  | <b>6</b> | <b>6</b> |
| <b>51197 - GREY PEPPER</b>    | <b>5%</b> | <b>600</b> | <b>0,90</b> | <b>B-s2,d0</b> | <b>87</b> | <b>8,0</b> | <b>5</b> | <b>5</b> |
| <b>51198 - GRAPHITE BLACK</b> | <b>5%</b> | <b>600</b> | <b>0,90</b> | <b>B-s2,d0</b> | <b>90</b> | <b>5</b>   | <b>5</b> | <b>5</b> |

As = absorpce záření    Rs = odraz záření    Ts = propustnost záření    Tv = propustnost viditelného světelného spektra

| <b>SERGE 600 1%</b><br>(šíře 2700 mm) | <b>Faktor<br/>otevřenosti</b> | <b>Složení<br/>skelná vlákna<br/>/PVC (%)</b> | <b>g/m<sup>2</sup></b> | <b>Tloušťka<br/>(mm)</b> | <b>Požární<br/>klasifikace</b> | <b>As %</b> | <b>Rs %</b> | <b>Ts %</b> | <b>Tv %</b> | <b>TUV<br/>%</b> |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|

|                      |    |         |     |      |               |    |    |    |    |   |
|----------------------|----|---------|-----|------|---------------|----|----|----|----|---|
| 002002 - WHITE/WHITE | 1% | 42 / 58 | 638 | 0,78 | B1,M1,C-s3,d0 | 16 | 71 | 13 | 13 | 3 |
| 007007 - PEARL/PEARL | 1% | 42 / 58 | 638 | 0,78 | B1,M1,C-s3,d0 | 60 | 37 | 3  | 2  | 2 |
| 008008 - LINEN/LINEN | 1% | 42 / 58 | 638 | 0,78 | B1,M1,C-s3,d0 | 40 | 54 | 6  | 4  | 2 |

As = absorpce záření    Rs = odraz záření    Ts = propustnost záření    Tv = propustnost viditelného světelného spektra  
TUV = propustnost UV    Stálobarevnost Serge 600 5% > 7